

CONCEPTS

100% Ακρυλικό Ματ

CS 170-Εξωτερικής Χρήσης

100% Ακρυλικό Ματ, με εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες. Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφύγουν. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα και ξύλο. Ιδανικό για επιφάνειες κτιρίων κοντά στη θάλασσα. Το CS 170 Concepts είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα και παρουσιάζει υψηλή τιμή ανακλαστικότητας (SR) υψηλό συντελεστή εκπομπής της υπέρυθρης ακτινοβολίας (ε) και υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI).



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
- Ματ τελείωμα με εξαιρετικές αντοχές
- Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφύγουν
- Εύκολο στη χρήση και στον καθαρισμό
- Γρήγορο στέγνωμα και επαναβαφή.

Αποχρώσεις : Λευκό και περισσότερες από 3500 αποχρώσεις.

Τοξικότητα: Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: 0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60° .

MAT ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
0 5 100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην κίμωλωση, δεν λερώνει.

Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες

Αντιστέκεται καλά στην ανθράκωση του τσιμέντου. Το 170 CONCEPTS 100% Ακρυλικό Ματ παρουσιάζει $R(CO_2) > 50m$

Αντοχή στη θερμοκρασία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΥΧΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (SR):

0,810 (ASTM E 903)

Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία (ε):

0,875 (ASTM E 408)

Οι παραπάνω μετρήσεις έχουν πιστοποιηθεί από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), κατατάσσοντας το στην κατηγορία των Ψυχρών Χρωμάτων

Αντοχή στο νερό

Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία

Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI):

100 (ASTM E 1980)



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/γ τύπος Υ: Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων. 40g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29g/l ΠΟΕ

| Απόδοση | Στερεά κατ' όγκο | Πάχος Υγρού Φιλμ | Πάχος Στεγνού Φιλμ |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| 10- 11 m ² /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας | 44% | 100 Μικρά | 44 Μικρά |
| Στέγνωμα στους 20°C | Ελαστικότητα | Αραιώση | Εφαρμογή με |
| Σε 1 ώρα στεγνώνει Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται | 6mm mandrel | 5% με νερό | Πινέλο, ρολό ή πιστόλι |

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής. Εφαρμόζετε 2 χέρια CS 170 CONCEPTS 100% Ακρυλικό Ματ, εφόσον οι επιφάνειες ασαρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Νέο Μπετόν ή Σοβάς: Ασαρώνετε με CS 182 WALL PLUS Αδιάβροχο Υπόστρωμα ή CS 181 WALL PLUS Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα. Αραιώνετε σύμφωνα με τις οδηγίες.

Άβαφο Μπετόν, Σοβάς, ή Τούβλα: Ασαρώνετε με 1 χέρι CS 192 WALL PLUS Οικολογικό Ακρυλικό Μικρονιζέ Υπόστρωμα ή CS 182 WALL PLUS Αδιάβροχο Υπόστρωμα. Αραιώνετε σύμφωνα με τις οδηγίες.

Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες: Ασαρώνετε με CS 182 WALL PLUS Αδιάβροχο Υπόστρωμα ή CS 181 WALL PLUS Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα

Καινούργιο Ξύλο: Ασαρώνετε με CS 023 THE PERFECT PRIMER Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων ή CS 570 THE PERFECT PRIMER Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι. • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. • Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα αιονευσίμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. • Περιέχει: 1,2-βενζοσθειασολ-3(2H)-ονη και μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1lt, 3lt,10lt **Σημείο Ανάφλεξης :** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση :** Μην επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

